



Aitoa muovia vuodesta 1967

PIIRILEVYLAMINAATTI, kuparipinta (FR4)

Epoksi lasikuitulaminaatti jossa kuparipinta. Käytetään piirilevykorttien valmistukseen. Kuparipinnan paksuus vaihtelee 18 µm 105 µm. Kuparipinta voi olla joko toisella tai molemmilla puolilla. levypaksuudet ovat 0,8 -2,4 mm

OMINAISUUDET

ominaispaino	1,6 ± 0,30 kg/dm ³
lämpötilaindeksi	130
paloluokitus	V 0

KÄYTTÖKOHTEET

piirilevykorttien valmistus